

测试报告

No: GZFDO100803400FDC

报告日期: 2010-08-31

客户名称: 深圳市富力建材有限公司

客户地址: 深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 21 楼 A

样品由客户提供及申请者对样品的说明如下:

样品名称: 赛丽石

批号/生产日期: /

生产商: 西班牙 COSENTINO S.A.

SGS 参考号: GZ1008096542/CHEM

SGS 工作号: GZFDO100803400FD

样品接收日期: 2010-08-19

样品测试日期: 2010-08-19 ~ 2010-08-31

测试要求:

根据申请者的要求:

测试物质总迁移量

测试方法:

参考客户要求及 EN1186-1: 2002: 测试条件和方法的选择;

EN1186-3: 2002: 水溶性食品模拟物 (全浸泡);

EN1186-14: 2002: 油性食品模拟物-替代实验


测试结果:

食品模拟物	温度和条件	总迁移量 (毫克/平方分米)	最大允许值 (毫克/平方分米)
蒸馏水	24 小时, 40 摄氏度	< 3.0	10
3%醋酸	24 小时, 40 摄氏度	< 3.0	10
50%乙醇	24 小时, 40 摄氏度	< 3.0	10
橄榄油代替物	-	-	-
95%乙醇	24 小时, 40 摄氏度	< 3.0	10
异辛烷	5 小时, 20 摄氏度	< 3.0	10

注释: 1. <= 小于

2. 最大允许限值参考欧盟指令 2002/72/EC

注: 以英文制订的本测试报告可以翻译成其它语言, 如有异议, 以英文版为准。



SGS 授权签字人

测试报告

No: GZFD0100803400FDC

报告日期: 2010-08-31

样品描述: 石板

附图



此图片仅限于随 SGS 正本报告使用

*** 结束 ***

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, pls. contact tel: (86-755)83071443 email: CN.Doccheck@sgs.com